

NORBIN Clear

N15-020
 NORBIN Vernik

Uygulama: Tüm bazkat kaplamalar için 2K vernik
Özellikler: Orta katılık, iyi sertlik, hızlı kuruma.

Depolama sıcaklığı 5-40 °C
Raf Ömrü 24 ay

2:1





Karışım oranı 100 % hacmen N15-020 NORBIN Vernik



Sertleştirici 50 % hacmen N75-021 NORBIN Sertleştirici Normal
 N75-022 NORBIN Sertleştirici Yavaş



uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C DIN 4: 16-18 s **Potlife 20°C** 2 saat

| | |  HVLP tabanca |  Konvansiyonel tabanca |
|-------------------------|-----|--|---|
| Uygulama basıncı | bar | | 2 |
| Meme basıncı | bar | 0,7 | |
| Meme çapı | | 1,3 | 1,3-1,4 |
| Uygulama katları | | | 2 |
| Flash-off 20°C | dk. | | Katlar arası 3 dakika flash-off |
| Film kalınlığı: | µm | | 50-60 |

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır. Etiket önlemlerine uyunuz.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

NORBIN Clear

N15-020
NORBIN Vernik

Kuruma



Kuruma 20 °C 5 saatten sonra montaj için hazır.

Kuruma 60 °C 30 dk.

Ek Notlar

Genel sertlik: 24 saat sonra
Kuruma süresi ve kap ömrü film kalınlığına, ortam sıcaklığına, neme ve sertleştirici tipine göre değişebilir. Yukarıdaki değerler standart sertleştiriciye ve 20°C'deki oda sıcaklığına göre verilmiştir.

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır. Etiket önlemlerine uyunuz.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.