

NORBIN Clear VOC

N15-V20

NORBIN VOC Vernik

Uygulama: Tüm bazkat kaplamalar için 2K VOC vernik.
Özellikler: VOC Vernik; iyi sertlik, hızlı kuruma.

Depolama sıcaklığı 5-40 °C
Raf Ömrü 24 ay

4:1**Karışım oranı**

100 % hacmen

N15-V20 NORBIN VOC Vernik

**Sertleştirici**

25 % hacmen

N75-V21 NORBIN VOC Sertleştirici

**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 20-24 s

Potlife 20°C

1,5 saat

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır. Etiket önlemlerine uyunuz.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi:II.B.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litre'dir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litre'dir.

Bu ürünün 0.1 µm'nin altında partikül içerdiği unutulmamalıdır.



Bu ürünler sadece profesyonel kullanımlar içindir.

Bu ürünün kullanımı için lütfen güncel güvenlik tavsiyelerine ve kişisel koruyucu donanıma uyunuz

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

NORBIN Clear VOC

N15-V20
NORBIN VOC Vernik

		 HVLP tabanca	 Konvansiyonel tabanca
Uygulama basıncı	bar		2
Meme basıncı	bar	0,7	
Meme çapı		1,3	1,3-1,4
Uygulama katları			2
Flash-off 20°C	dk.		Katlar arası 3 dakika flash off
Film kalınlığı:	µm		50

Kuruma



Kuruma 20 °C

5 saat sonra montaja hazır

Kuruma 60 °C

30 dk.

Ek Notlar

Toplam sertlik: 24 saat sonra

Kuruma süresi ve kap ömrü film kalınlığına, ortam sıcaklığına, neme ve sertleştirici tipine göre değişebilir. Yukarıdaki değerler standart sertleştiriciye ve 20°C'deki oda sıcaklığına göre verilmiştir.

Güvenlik uyarısı:

Yanııcıdır. Etiket önlemlerine uyunuz.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi:II.B.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litre'dir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litre'dir.

Bu ürünün 0.1 µm'nin altında partikül içerdiği unutulmamalıdır.

Bu ürünler sadece profesyonel kullanımlar içindir.

Bu ürünün kullanımı için lütfen güncel güvenlik tavsiyelerine ve kişisel koruyucu donanıma uyunuz

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.