

NORBIN Fast Clear VOC

N15-V25

NORBIN VOC Vernik, Hızlı

Uygulama: Küçük onarımlar için uygun, hızlı kuruyan 2K VOC vernik (yama onarımları, bir veya iki dikey panelin yenilenmesi).

Özellikler: VOC vernik, çok hızlı kuruma, iyi sertlik, iyi cilalama

Depolama sıcaklığı 5-40 °C

Raf Ömrü 36 ay

3:1:1**Karışım oranı**

100 % hacmen

N15-V25 NORBIN VOC Vernik, Hızlı

**Sertleştirici**

33 % hacmen

N75-V21 NORBIN VOC Sertleştirici

**Tiner**

33 % hacmen

N85-021 NORBIN Tiner

**uygulamaya hazır karışım
viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 23-25 s

Potlife 20°C

1,5 saat

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır. Etiket talimatlarına uyunuz.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.d) kullanıma hazır haldeki AB sınır değeri litre başına maksimum 420 gram VOC'dir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/l'dir. Bu ürünün 0,1 µm altında partikül içerdiği göz ardı edilmemelidir. Ürünler sadece profesyonel kullanım için uygundur. Bu ürünün kullanımı için lütfen güncel güvenlik tavsiyelerine ve kişisel koruyucu donanımına uyunuz.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

NORBIN Fast Clear VOC

N15-V25

NORBIN VOC Vernik, Hızlı



HVLP tabanca



Konvansiyonel tabanca

Uygulama basıncı		2 bar
Meme basıncı	0,7 bar	
Meme çapı	1,3	1,3-1,4
Film kalınlığı:	40-60 µm	
Boyama talimatları	Katlar arasında 3 dakikalık flash off ile 2 kat veya Dikey yüzeylerde flash off olmaksızın 1 ince ve 1 tam kat.	

Kuruma



Kuruma 20 °C 2 saat toz tutmama
3 saatte montaja hazır

Kuruma 60 °C 20 dk.

Ek Notlar

Toplam sertlik: 24 saatten sonra
Kuruma süresi ve kap ömrü; film kalınlığına, ortam sıcaklığına, neme ve sertleştirici tipine göre değişebilir. Yukarıdaki değerler standart sertleştiriciye ve 20°C'deki oda sıcaklığına göre verilmiştir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır. Etiket talimatlarına uyunuz.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.d) kullanıma hazır haldeki AB sınırı değeri litre başına maksimum 420 gram VOC'dir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/l'dir. Bu ürünün 0,1 µm altında partikül içerdiği göz ardı edilmemelidir. Ürünler sadece profesyonel kullanım için uygundur. Bu ürünün kullanımı için lütfen güncel güvenlik tavsiyelerine ve kişisel koruyucu donanımına uyunuz.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.