

NORBIN 2K Primer Filler grey

N55-V20

NORBIN 2K Astar Gri

Uygulama:	2K VOC Astar
Özellikler:	İyi dolgu ve kuruma özelliklerine sahip, zımparalanması kolay universal VOC astar.
Açıklamalar:	Uygun kullanım yüzeyleri: Eski boyalı ve macunlu yüzeylere direkt uygulama.Çelik, galvanizli çelik ve alüminyum yüzeylere dolgu astarı öncesi Wash Primer uygulaması tavsiye edilir.

Depolama sıcaklığı	5-40 °C
Raf Ömrü	24 ay

5:1:1**Karışım oranı**

100 % hacmen

N55-V20 NORBIN 2K Astar Gri

**Sertleştirici**

20 % hacmen

N75-020 NORBIN Sertleştirici Hızlı

**Tiner**

20 % hacmen

N85-021 NORBIN Tiner

**uygulamaya hazır karışım
viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 25-29 s

Potlife 20°C

1 saat

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır.Etiket talimatlarına uyunuz.

2004/42/IIB(c I)(540)539: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.c I) kullanıma hazır haldeki AB sınır değeri litre başına maksimum 540 gram VOC'dir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/l'dir. Bu ürünün 0,1 µm altında partikül içerdiği göz ardı edilmemelidir. Ürünler sadece profesyonel kullanım için uygundur. Bu ürünün kullanımı için lütfen güncel güvenlik tavsiyelerine ve kişisel koruyucu donanımına uyunuz.



Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

NORBIN 2K Primer

Filler grey

N55-V20

NORBIN 2K Astar Gri

		 HVLP tabanca	 Konvansiyonel tabanca
Uygulama basıncı	bar		2
Meme basıncı	bar	0,7	
Meme çapı		1,6-1,8	1,6-1,8
Uygulama katları		2	
Flash-off 20°C	dk.	Katlar arası 3 dakika flash off	
Film kalınlığı:	µm	50-70	
Boyama talimatları		Film kalınlığı: 70 - 160 µm Sprey katları: Katlar arasında matlaşana kadar 3 - 4 kat	

Kuruma



Kuruma 20 °C	3 saat
Kuruma 60 °C	30 dk.

Ek Notlar

Kuruma süresi ve pot life film kalınlığına, ortam sıcaklığına, neme ve sertleştirici tipine göre değişebilir. Yukarıdaki değerler standart sertleştirici ile 20°C'deki oda sıcaklığına göre verilmiştir.



Zımpara: yağ P800



Zımpara: dairesel zımpara makinesi P400 / P500

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır. Etiket talimatlarına uyunuz.

2004/42/IIB(c I)(540)539: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.c I) kullanıma hazır haldeki AB sınır değeri litre başına maksimum 540 gram VOC'dir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/l'dir. Bu ürünün 0,1 µm altında partikül içerdiği göz ardı edilmemelidir. Ürünler sadece profesyonel kullanım için uygundur. Bu ürünün kullanımı için lütfen güncel güvenlik tavsiyelerine ve kişisel koruyucu donanımına uyunuz.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

NORBIN 2K Primer Filler grey

N55-V20

NORBIN 2K Astar Gri

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır. Etiket talimatlarına uyunuz.

2004/42/IB(c I)(540)539: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.c I) kullanıma hazır haldeki AB sınır değeri litre başına maksimum 540 gram VOC'dir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/l'dir. Bu ürünün 0,1 µm altında partikül içerdiği göz ardı edilmemelidir. Ürünler sadece profesyonel kullanım için uygundur. Bu ürünün kullanımı için lütfen güncel güvenlik tavsiyelerine ve kişisel koruyucu donanıma uyunuz.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.