

# NORBIN Universal Body filler

N60-100

NORBIN Universal Macun, Sarı / Gri / beyaz

<b>Uygulama:</b>	N60-100 polyester macun, yumuşak kıvamı sayesinde uygulama kolaylığı sağlayan ve delik oluşturmadan pürüzsüz bir yüzey bırakan, doymamış polyester reçine esaslı bir macundur. Çeşitli yüzeylere (alüminyum, galvanizli çelik, çelik, ahşap, SMC, FRP vb.) mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. N60-100 çabuk kurduğundan ve kolayca zımparalandığından çalışma süresinden tasarruf sağlar. Kırleşme esnasında büzülme yaratmadan yapışmayan bir yüzey bırakır.
<b>Özellikler:</b>	N60-100 polyester macun alüminyum, galvanik, çelik, ahşap, SMC, FRP ve diğer çıplak metal yüzeylerin yanı sıra eski boyalı yüzeylere de uygulanabilir.
<b>Açıklamalar:</b>	N60-100 polyester macun orijinal ambalajında, kapağı sıkıca kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.

<b>Density</b>	1,75-1,95 g/cm <sup>3</sup>
<b>Depolama sıcaklığı</b>	5-25 °C
<b>Raf Ömrü</b>	12 ay

## Saklama



N60-100 polyester macun belirtilen ölçülere göre karıştırıldıktan sonra macun spatulası ve esnek kauçuklar kullanılarak önceden hazırlanmış yüzeylere uygulanabilir. Termoplastik yüzeylere ve asitle sertleşen kaplamalı yüzeylere uygulamayınız.

Tüm yüzeyi iyice temizleyiniz ve uygun şekilde zımparalayınız. Daha sonraki işlemlerden önce aseton veya tiner ile bir kez daha temizleyiniz.



ağırlıkça:  
100 % NORBIN N60-100 Universal Macun  
%2 Sertleştirici



Karıştırma sonrası jelleşme süresi: Oda sıcaklığında 5 – 6 dakika.  
Bir macun spatulası ile katmanlar halinde eşit bir baskı uygulayarak uygulayınız.  
Hepsini birden uygulamayınız.  
Film kalınlığı 200µm

## Güvenlik uyarısı:

Yanıcı. Etiketle belirtilen önlemleri dikkate alınız.

Bu ürünün kullanıma hazır VOC içeriği maksimum 254 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

# NORBIN Universal Body filler

N60-100

NORBIN Universal Macun, Sarı / Gri / beyaz

## Kuruma



Kuruma 20 °C

15-20 dk.



Infrared (kısa dalga)

%50 güçte 2-3 dakika

## Ek Notlar

Kurutma, sıcaklık ve neme göre değiştirilebilir.



Zımpara

Başlangıç P80 – P120

Bitiş P180 – P240

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

## Güvenlik uyarısı:

Yanıcı. Etiketle belirtilen önlemleri dikkate alınız.

Bu ürünün kullanıma hazır VOC içeriği maksimum 254 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.