

Multifunctional Body Filler

N60-V20

NORBIN Multifonksiyonel Macun + Sertleştirici

Uygulama: Multifonksiyonel macun VOC
Özellikler: Etkili dolgu ve kolay zımparalanabilme özelliği

Depolama sıcaklığı 5-40 °C
Raf Ömrü 12 ay

Handling



Uygulanabilir yüzeyler:
Eski boyalı yüzeylere, çelik, galvanizli çelik ve alüminyumla doğrudan uygulama.



Ağırlıkça 100 % NORBIN N60-V20 Multifonksiyonel Macun
Ağırlıkça 2-3 % NORBIN Macun Sertleştiricisi



Karıştırdıktan sonra potlife: oda sıcaklığında 4-6 dakika
20°C'de kuruma süresi: 20 – 30 dakika
60°C: 10 dakika
Potlife ve kuruma süresi oda sıcaklığı ve karışım oranına göre değişebilir.



**Zımpara: dairesel
zımpara makinesi**

P80/P120/P240/P320

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Yanıcıdır. Etiket talimatlarına uyunuz.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.